

UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Označení vodiče



0830785

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830785>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Označení vodiče, Podložka, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E. CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rozsah průměrů kabelů: 3,5 ... 4,1 mm, způsob montáže: připnutí, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 18 mm

Vaše výhody

- Řada popisek UniCard UCT-WMCO ... nabízí popisky pro dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím se zaskočením
- Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
- Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
- Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
- Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Označení vodiče



0830785

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830785>

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Popisovač vodičů
Popisování	
Počet jednotlivých štítků	32
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	8
Technologie označování	Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung

Rozměry

Šířka	18 mm
Výška	5,7 mm
Hloubka	7,18 mm

Textové pole

Šířka textového pole	18 mm
Výška textového pole	4 mm

Údaje o materiálu

Barva	bílá (RAL 9010)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál základního prvku	PC
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia

Kabel/vedení

Vnější průměr vedení	3,5 mm ... 4,1 mm
----------------------	-------------------

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě)	23 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a tmném místě)

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
---	----------------------

UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Označení vodiče



0830785

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830785>

Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
----------	--------------------------

Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu)
Požadavek	≥ 5 N
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška Tesafilm

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči UV

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h
Postup	Umělé ozařování.

Tepelná odolnost

Specifikace zkoušky	ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu)
Zkušební doba	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost nápisů vůči otěru

Specifikace zkoušky	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Izopropanol (99 %) [67-63-0]	Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1]	Zkouška vykonána úspěšně
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Zkouška vykonána úspěšně
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům

Specifikace zkoušky	ISO 175:2010 (v souladu)
Zkušební doba	168 h
Solanka (350 g/l) [CAS No. -]	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 901	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 902	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 903	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 22479:2022-08
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Postup	Metoda B
Cykly	2

UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Označení vodiče



0830785

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830785>

Zkouška odolnosti vůči solné mlze

Specifikace zkoušky	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h

Normy a předpisy

Normy

Normy/předpisy	EN 45545-2
----------------	------------

Montáž

Způsob montáže	připnutí
----------------	----------

UCT-WMCO 4,1 (18X4) - Označení vodiče

0830785

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830785>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com