

US-EMLP (52,5X15) SR - Plastový štítek

0830323

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830323>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Plastový štítek, Karta, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 18, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 52,5 mm

Vaše výhody

- Třída hořlavosti materiálu PVC odpovídá stupni V0 dle normy UL 94

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Popisky přístrojů
Popisování	
Počet jednotlivých štítků	18
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	2
Technologie označování	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Rozměry

Šířka	52,00 mm
Výška	14,90 mm
Hloubka	0,55 mm

Textové pole

Šířka textového pole	52,5 mm
Výška textového pole	15 mm

Údaje o materiálu

shodný s RoHS	ano
Tloušťka fólie	500 µm
Tloušťka lepidla	50 µm
Lepidlo	Akrylát
Barva	stříbrná
Materiálem	PVC
Materiál základního prvku	PVC
Obsažené látky	bez silikonu

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 80 °C
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě)	23 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	50 %

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči UV

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h

Odolnost nápisů vůči otěru

US-EMLP (52,5X15) SR - Plastový štítek



0830323

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/0830323>

Specifikace zkoušky	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Izopropanol (99 %) [67-63-0]	Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1]	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 22479:2022-08
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Postup	Metoda B
Cykly	2

Zkouška odolnosti vůči solné mlze

Specifikace zkoušky	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Normy a předpisy

Otěruvzdornost	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Montáž

Způsob montáže	lepení
----------------	--------

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com