

SBS10:UNBEDRUCKT - Označovací karta



1007248

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1007248>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Označovací karta, Karta, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: Označovací kolík, děrované, způsob montáže: aretovat, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 250, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 10,1 mm

Technické údaje

Poznámky

Všeobecně	možnost popisu pomocí CMS
-----------	---------------------------

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Popisovač svorek
Rozteč	10 mm

Popisování

Počet jednotlivých štítků	250
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě	10
Typ drážky	plochý

Rozměry

Šířka	10,10 mm
Výška	6,00 mm
Hloubka	0,30 mm
Rozteč	10 mm

Textové pole

Šířka textového pole	10,1 mm
Výška textového pole	6 mm

Údaje o materiálu

Barva	bílá (RAL 9010)
Materiálem	acetát celulózy
Materiál základního prvku	Acetát celulózy

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-30 °C ... 125 °C
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě)	23 °C
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a tmném místě)

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku

Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu)
Požadavek	≥ 5 N
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Zkouška Tesafilm

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči UV

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu)
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h
Postup	Umělé ozařování.

Teplotní skladování

Specifikace zkoušky	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Postup	Test Bb
Trvání	96 h
Zkušební teplota	110 °C

Tepelná odolnost

Specifikace zkoušky	ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu)
Zkušební doba	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost nápisů vůči otěru

Specifikace zkoušky	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
n-hexan [CAS No. 110-54-3]	Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1]	Zkouška vykonána úspěšně
Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Zkouška vykonána úspěšně

Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům

Specifikace zkoušky	ISO 175:2010 (v souladu)
Zkušební doba	168 h
Solanka (350 g/l) [CAS No. -]	Zkouška vykonána úspěšně
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 901	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 902	Zkouška vykonána úspěšně
IRM 903	Zkouška vykonána úspěšně

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1007248>

Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Specifikace zkoušky	DIN EN ISO 22479:2022-08
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Postup	Metoda B
Cykly	2

Zkouška odolnosti vůči solné mlze

Specifikace zkoušky	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba	96 h

Normy a předpisy

Otěruvzdornost	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Montáž

Způsob montáže	aretovat
----------------	----------

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1007248>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com