

## TECHNICKÉ ÚDAJE

# Akrylový tmel na spáry a trhliny \_ bílá/šedá

### Popis výrobku

Akrylátový tmel na spáry a trhliny Sellaceys je jednosložkový tmel speciálně určený k utěsňování spár, trhlin, prasklin a malých otvorů ve vnitřních prostorách.

Akrylátový tmel na spáry a trhliny Sellaceys je ideální k vyplňování trhlin ve všech typech omítek a prefabrikovaných dílů. Připravený k použití, jednoduchá aplikace.

### Technické vlastnosti

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzhled</b>                                   | Neprůhledná pastovitá pevná látka |
| <b>Barvy</b>                                    | bílá/šedá                         |
| <b>Hustota</b>                                  | 1,63 g/ml                         |
| <b>Viskozita Brookfield (7, 201, 20 ot/min)</b> | Tixotropní                        |
| <b>Obsah sušiny</b>                             | 70–80 %                           |
| <b>Průhyb</b>                                   | < 1 mm                            |
| <b>Tepelná odolnost</b>                         | -10 až +70 °C                     |
| <b>Teplota při nanášení</b>                     | +15 až +30 °C                     |
| <b>Natíratelnost</b>                            | 1 hod                             |
| <b>Těsnicí hmota typu F EXT - INT 7,5P</b>      |                                   |

### Vlastnosti:

- Vzhled: těstovitá neprůhledná bílá pevná hmota.
- Barvy: bílá/šedá.
- Lze natírat/lakovat: 1 hod.\*
- Při zasychání se nesmršťuje ani nepraská.
- Odolný proti vibracím.
- Nedochozí k průhybu.
- Nečerná.

\* Lze natírat vodou ředitelnými barvami. Aby bylo při následném natírání barvou dosaženo odpovídajícího výsledku, je nutné nejprve nanést vrstvu základního nátěru nebo, pokud to není možné, bílé barvy. Doba je doporučena pro spáry do 3 mm. Pro spáry větší než 3 mm je doba čekání delší. U velkých otvorů naneste před přetíráním druhou vrstvu. Není určen k použití na povrchy ve styku s vodou. Chraňte před vysokými teplotami.

Tabulka 1. Vlastnosti v tahu při  $t = (23 \pm 2) ^\circ\text{C}$  podle normy UNE-EN ISO 8339:2006.

| Reference                    | Podklad  | Zkušební kusy     | Prodloužení při přetržení (%) |
|------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Tmel na spáry a trhliny Ceys | Malta M2 | 1                 | 33,73                         |
|                              |          | 2                 | 42,52                         |
|                              |          | 3                 | 25,22                         |
|                              |          | Střední           | 35                            |
|                              |          | Nejistota (k = 2) | 12                            |

Tabulka 2. Změna hmotnosti a objemu podle normy UNE-EN ISO 10563:200

| Reference                    | Zkušební kusy     | Změna hmotnosti ( $\Delta m$ ) (%) | Změna objemu ( $\Delta V$ ) (%) |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Tmel na spáry a trhliny Ceys | 1                 | -12,7                              | -21,6                           |
|                              | 2                 | -12,7                              | -21,8                           |
|                              | 3                 | -12,8                              | -22,0                           |
|                              | Střední           | -12,8                              | -21,8                           |
|                              | Nejistota (k = 2) | 0,4                                | 0,4                             |

### Použití

- Těsnění a vyplňování málo pohyblivých spár
- Trhliny a praskliny ve vnitřních stěnách a střepech.
- Tmelení prasklin z usazování a prasklin mezi stěnami.
- Těsnění spár u okenních rámců, zárubní a stěn.
- Těsnění mezer na roletových skříních.
- Tmelení sádkokartonových desek.
- Těsnění trhlin v široké škále stavebních materiálů.

Není vhodný na porcelán, zrcadla nebo keramiku.

Není určen k použití na povrchy ve styku s vodou. Chraňte před vysokými teplotami.

Není vhodný na dilatační spáry.

### Materiály

Omítka, sádkokarton, beton, kámen, cihly, cement, malta, dřevo, kov, Silestone®

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Tmelený povrch musí být suchý a zbavený prachu nebo mastnoty. Většinu ploch lze snadno očistit hadříkem navlhčeným acetonem nebo ethanolem.

#### Použití:

Seřízněte trysku pod takovým úhlem, abyste dosáhli požadovaného průměru, a vhodnou pistolí naneste tmel do spáry. Vertikální spáry tmelete odspodu nahoru, aby se pod plnicí pastou netvořily vzduchové kapsy.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

# Akrylový tmel na spáry a trhliny \_ bílá/šedá

K vyhlazení lze použít CEYS SILICONE SMOOTHER.

Před odříznutím rohů spoje je třeba tmel nechat zaschnout (nejméně 24 hodin od nanesení); k odříznutí potom použijte žiletku.

Doporučení:

Před použitím vyzkoušejte, zda lze tmel natřít barvou.

Kolem vyplňované oblasti nalepte maskovací pásku, tak aby byla vidět pouze vyplňovaná oblast. Po nanesení plniva pásku odstraňte.

### Rozpouštění a čištění

Pokud je materiál ještě vlhký, lze jej snadno odstranit hadříkem navlhčeným vodou. Po zaschnutí jej lze odstranit pouze mechanicky.

### Skladování

Za normálních skladovacích podmínek a v původním obalu je skladovací doba výrobku 24 měsíců. Je normální, že se na jeho povrchu vyloučí malé množství vody.

### Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

***Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti použití výrobku k jakémukoliv účelu nese uživatel.***

Informace uvedené v tomto technickém listu nelze v žádném případě považovat za specifikaci vlastností výrobku.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a informace uvedené v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníky žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.