

TECHNICKÝ LIST

CEYS TOTAL TECH TRI'AKTION tekutý

Popis výrobku

Nové složení Tri'action Total Tech je založené na nejmodernější technologii hybridních polymerů a výrobek je určen k lepení, tmelení nebo opravám jakéhokoli druhu materiálu.

Tri'action Total Tech je jednosložkové lepidlo, které vyniká mimořádnou schopností lepení na kovové podklady (včetně pozinkovaných).

Kombinuje vynikající přilnavost a všestranné vlastnosti lepidla s maximální pružností a nepropustností tmelu.

Tri'action Total Tech se vyznačuje přilnavostí i k mokřým povrchům.

Technické vlastnosti

Chemický základ	Hybridní polymer. Technologie MS Polymer
Vzhled	Průsvitná hmota těstovité konzistence
Tvorba filmu	20 min při 23 °C a 50% rel. vlhkosti
Celková doba zasychání	48 hodin
Prodloužení při přetržení	103 % (DIN 53504)
Viskozita	140,000 mPa.s
Provozní teplota	-50 až +120 °C
Teplota při nanášení	+5 až +35 °C
Bez zápachu	
Odolný proti vlhkosti a povětrnostním podmínkám.	
Odolný v nejnáročnějších podmínkách: nárazy, tepelné změny, voda, led, vlhkost a vnější prostředí	

Materiály

Vhodný pro lepení/tmelení nebo opravy:

- všech druhů materiálů
- kovů a ošetřených kovů (včetně žárově nebo elektrolyticky pozinkovaných)
- plastů (s výjimkou PE, PP nebo PTFE)
- pryže
- tkanin
- keramiky
- kůže
- lepenky

Použití:

- Opravy a lepení pružných materiálů: pryže, plastů.
- Speciální lepidlo pro nepříznivé podmínky, které se obvykle při lepení vyskytují: vlhkost, vibrace, náhlé změny teplot.
- Pružné tmelení kovů: karosérie, výroba automobilů, elektroniky.
- Spoje, u nichž je třeba použít bezpečná lepidla bez rozpouštědel.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Lepené povrchy musí být čisté a pokud možno suché (není nezbytně nutné), zbavené všech nečistot, jako je prach a mastnota.

Materiál, kterým budete čistit poklady, zvolte v závislosti na jejich povaze. U kovových nebo skleněných podkladů postačí povrch přetřít čistým hadříkem navlhčeným v acetonu.

Použití:

- Tmel:

Aplikujte do spáry a vyplňte ji. Nedoporučuje se nanášet do spár širších než 3 mm.

- Lepidlo:

Naneste na jeden ze dvou lepených povrchů a přitom dbejte na to, aby byla pokryta co největší plocha.

Spojte oba povrchy v požadované poloze. Použijte tlak, který napomáhá upevnění lepidla.

Zajistěte povrchy mechanickými prvky tak, aby se alespoň 1 hodinu nemohly pohnout. U svislých spojů počkejte 2 hodiny.

Maximální pevnosti je dosaženo 24 hodin po aplikaci.

Rozpouštění a čištění

K odstranění čerstvého lepidla použijte horkou vodu a mýdlo, alkohol nebo aceton, na zatuhlé lepidlo použijte aceton.

Skladování

Výrobek skladujte v původním uzavřeném obalu na chladném a suchém místě, chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotách mezi 10 a 25 °C. Trvanlivost výrobku v původním obalu je 18 měsíců.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu.

Je konečnou odpovědností uživatele, aby určil vhodnost výrobku pro daný typ aplikace.

Údaje uvedené v tomto technickém listu nelze v žádném případě považovat za specifikaci vlastností tohoto výrobku.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu prosíme naše zákazníky, aby při dodržení našich všeobecných pokynů provedli vlastní zkoušku použitelnosti výrobku za předpokládaných provozních podmínek. Zabrání se tak

pozdějším škodám, za jejichž následky společnost neodpovídá.